



Codice: 0280

SOVRANA LAVABILE SILOSSANICO A-A

Lavabile per facciate sia esterne che interne a base di polimeri silicei (silossani), caratterizzato da una elevata traspirabilità e idrorepellenza. La sua formulazione è tale da conferirgli un'elevata facilità applicativa.

Risulta essere ottimo per ritinteggiare gli edifici storici.



SCHEDA TECNICA

n° ST0280
rev.3 del 20/12/2011

EDILIZIA

COLORE	Bianco opaco, tinte con sistema solemix
CONFEZIONE	Litri 15 / Litri 5
DATI TECNICI A 20°C	
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,530 ± 0,10 kg/l
VISCOSITÀ	Brookfield 20 rpm 10000 mPa*S
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
ESSICCAZIONE	Fuori polvere 25 minuti, Fuori tatto 3 ore, In profondità 24 - 36 ore; Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
RESA	8 - 9 m ² /L In funzione dell'assorbimento del supporto
RESISTENZA ALCALINA	Ottima
RESISTENZA A TEMPERATURE AMBIENTALI	Ottima
ESTRATTO SECCO	70% ± 2%
TRASPIRABILITÀ	Velocità di trasmissione del vapor d'acqua medio alta TVA [g/(m ² h)] = 1,51 Secondo UNI EN 12086:99

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX. 0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0280
rev.3 del 20/12/2011

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	12 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 20-30%.
Applicazione	Applicare il prodotto con pennello, rullo o spruzzo.
Preparazione del supporto	Intonaco, calcestruzzo: maturi asciutti privi di parti scarsamente aderenti e/o unte. Rimuovere le formazioni di funghi o muschio, tracce di sporco in genere con spazzolatura a secco. Isolare le superfici con idoneo fissativo: SOVRANA FIX (0281).
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/c - Pitture per pareti esterne di supporto minerale - valore limite di COV 40g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS