



Codice: 0340

RAVEN G10

Idropittura impermeabilizzante semitrasparente

RAVEN G10 è stato sviluppato principalmente come protettivo per cemento armato. Particolarmente indicato nei casi in cui serve poca pigmentazione (velatura), lascia quasi inalterato l'aspetto del cemento. RAVEN G10 è caratterizzato da un'elevata temperatura di transizione vetrosa che lo rende particolarmente adatto per rivestimenti a basso PVC con scarsa tendenza al blocking a basso assorbimento di sporco nel tempo. Il film ottenuto con RAVEN G10 resiste alle soluzioni alcaline anche a pH elevati; può pertanto venire applicato su supporti che presentano notevole alcalinità residua come: malte cementizie, calcestruzzi, cemento, amianto ecc.



SCHEDA TECNICA

n° ST0340
rev.1 del 16/12/2011

EDILIZIA

COLORE	Grigio 0813X, colorato a richiesta per quantitativi non inferiori a 200Kg
CONFEZIONE	Litri 15
DATI TECNICI A 20°C	
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,340 ± 0,10 kg/l
ESTRATTO SECCO	60% ± 1%
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non rilevante
ESSICCAZIONE	24 ore in condizioni normali (20°C;65% UR) Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
RESA	10/12 m ² /l a strato In funzione dell'assorbimento del supporto
FILMAZIONE	Ad una temperatura minima di 2°C
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	42%
RESISTENZA AGLI ALCALI	Ottima

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST0340
rev.1 del 16/12/2011

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	36 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	In genere è sufficiente una mano diluita con acqua fredda pulita al 10-20%. Per una maggiore protezione si consiglia una prima mano diluita con acqua fredda pulita al 50% ed una seconda mano diluita al 10-20%.
Applicazione	Applicare con Pennello, rullo o spruzzo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/c - Pitture per pareti esterne di supporto minerale - valore limite di COV 100g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS