



Codice: 1640

IDROSTUK AUTOLUCIDANTE

Rivestimento murale spatolato a base di grassello di calce stagionata, finemente filtrata e cariche naturali. Caratterizzato da un ottimo potere riempitivo e dalla naturale resistenza all'attacco di muffe e batteri. Mantiene inalterata la traspirabilità del supporto grazie all'elevata permeabilità al vapor acqueo.



SCHEDA TECNICA

n° ST1640
rev.0 del 20/07/2012

EDILIZIA

COLORE	Bianco, tinte a richiesta da valutare contestualmente
CONFEZIONE	Kg 20 / Kg 5
DATI TECNICI A 20°C	
COMPOSIZIONE	A base di leganti inorganici (a base calce) con aggiunta di particolari additivi
DENSITÀ (MASSA VOLUMICA)	1,500 ± 0,1 kg/l
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	La temperatura ambientale deve essere compresa tra +10°C e +30 °C con U.R. inferiore all'85%, sia durante l'applicazione che nelle 24 ore successive
ESSICCAZIONE	2 ore secco al tatto, 48 ore secco in profondità. Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
TEMPO TRA 2 MANI	8 - 10 ore
CARBONATAZIONE COMPLETA	Circa 180 giorni
RESA	1 - 2 kg/m ² In funzione dell'assorbimento del supporto
PH (dopo 30 giorni circa)	12 ± 0,5

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it



SCHEDA TECNICA

n° ST1640
rev.0 del 20/07/2012

EDILIZIA

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50
25082 BOTTICINO SERA (BS)
TEL. 0302594265
FAX.0302791688

e-mail:
info@colorificiogonzini.it

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Pronto all'uso. Data la natura tixotropica del prodotto, è consigliabile mescolare il prodotto prima di eventuali diluizioni.
Applicazione	L'eventuale presenza di acqua in superficie è da ritenersi normale, si consiglia pertanto una energica agitazione con trapano e apposita girante. Prima di applicare il prodotto lasciar riposare per 12 ore. Nel caso di tinte forti si consiglia l'aggiunta di ADDENSANTE UNIVERSALE (8700). Stendere la prima mano posandola in modo omogeneo e dopo 12 ore dare la seconda mano. Per ottenere un risultato cromatico uniforme si consiglia di utilizzare il materiale colorato di un'unica partita. Applicare la terza e ultima mano in maniera analoga a quelle precedenti ed eseguire la lucidatura in fase di essiccazione. La lucentezza è conferita dalla pressatura fra la lama sella spatola d'acciaio e la superficie del stucco. Per conferire una maggior protezione al prodotto e per renderlo lavabile, applicare con straccio in cotone delle apposite cere fino a completo assorbimento.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. Classificazione di legge del prodotto in base alla sua pericolosità: Questo prodotto NON è pericoloso ai sensi delle leggi vigenti. Non disperdere l'imballo nell'ambiente.
Classificazione	Categoria BA/b - Pitture lucide per pareti e soffitti interni - valore limite di COV 100g/l. Classificazione secondo decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Redatto e verificato:

Approvato DGE

RLA RLS